



Meterkastinformatie – NextFloor Zandcement Dekvloer

Beste bewoner,

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning! In uw woning is een hoogwaardige cementgebonden gietdekvloer van het merk **NextFloor** aangebracht. Deze zandcement dekvloer staat bekend om zijn vloeibare en homogene eigenschappen. Dankzij de uitstekende warmtegeleiding levert NextFloor een belangrijke bijdrage aan het rendement van uw vloerverwarming. Dit bevordert uw wooncomfort en verlaagt het energieverbruik.

Wij raden aan deze informatie te delen met de applicateur of leverancier van uw eindvloer. Vrijwel alle soorten vloerafwerking – zoals PVC, tegels, parket en hout – zijn geschikt voor toepassing op de NextFloor dekvloer. Uitzondering hierop vormen gietvloeren op basis van PU en coatings: deze worden **niet** aangeraden.

Vorbereiding van de dekvloer

Schuren en stofvrij maken

Indien nodig kunt u de NextFloor dekvloer licht opschuren om eventuele vervuiling te verwijderen en het oppervlak licht op te ruwen. Dit bevordert de hechting van primers of lijmen. Gebruik bijvoorbeeld een **Woodboy** schuurmachine (te huur bij onder meer Gamma of Boels) met schuurpapier **korrel S60**.

Na het schuren moet de vloer grondig worden gestofzuigd om stof volledig te verwijderen.

Droging & vochtpercentage

Voordat u een vloerafwerking aanbrengt, moet de dekvloer voldoende droog zijn. Het toegestane **vochtgehalte** is afhankelijk van het type vloerafwerking en/of het advies van uw lijmlleverancier. Laat het vochtgehalte bij voorkeur meten met de **carbide methode (CM-methode)**.

Zijn de juiste waarden bereikt? Dan kunt u starten met de eindafwerking. Raadpleeg **altijd eerst het opstookprotocol** alvorens werkzaamheden uit te voeren.

Let op krimpscheuren

Tijdens het droog- en uithardingsproces kunnen krimpscheuren ontstaan. Door de homogene samenstelling van de NextFloor zijn deze eerder zichtbaar dan bij traditionele smeervloeren. Ze zijn echter puur esthetisch van aard en hebben geen invloed op de functionaliteit van de vloer. Krimpscheuren zijn een normaal verschijnsel bij cementgebonden producten.

Aanbrengen primer

Breng een geschikte primer op basis van acrylaatdispersie aan in de juiste verdunning. Gebruik uitsluitend primers die geschikt zijn voor zuigende ondergronden, zoals Weberfloor 4716 of Weber Primer Vloer.

Test vooraf of de primer goed in de ondergrond dringt, voordat u het gehele oppervlak behandelt. Volg altijd de instructies van de fabrikant.



Egaliseren van de vloer

Een dekvloer wordt niet **applicatiegereed** opgeleverd. Indien aanvullende eisen gelden voor vlakheid, sterkte of hechting, is egalisatie noodzakelijk. Laat u hierover adviseren door uw vloerspecialist of lijmfabrikant. Gebruik altijd een **cementgebonden egaline**, zoals **MegaMix Egaline**.

Opstookprotocol – bij vloerverwarming

Bij toepassing van NextFloor kan het opstookprotocol worden gestart **na minimaal 14 dagen natuurlijke droging** (bij 10°C – 25°C).

Opbouw verwarming:

- Start met een temperatuur die maximaal 10°C hoger is dan de omgevingstemperatuur.
- Verhoog dagelijks met maximaal 5°C, tot een aanvoertemperatuur van 35°C.
- Koel pas af zodra de vloer volledig droog is, met een verlaging van 5°C per dag.

Let op: Is de omgevingstemperatuur lager dan 10°C? Wacht dan minimaal 21 dagen met het starten van dit protocol.

Belangrijke aandachtspunten

- **Oppervlaktetemperatuur:** Houd deze in de gaten met een vloertemperatuurmeter. Bij 31°C mag de aanvoertemperatuur niet verder worden verhoogd.
- **Scheurvorming:** Komt vaak voor tijdens de afkoelfase. Koel daarom **geleidelijk** af.
- **Maximale temperatuur:** Ondanks dat installateurs soms 55°C toestaan, raden wij een **maximum van 35°C aan**.
- **Vrije vloer:** Dek de vloer tijdens het opwarmen of afkoelen niet af.
- **Uniforme verwarming:** Zorg dat **alle groepen tegelijk** worden opgewarmd en afgekoeld.
- **Vochtmeting:** Het protocol vervangt geen vochtmetingen.
- **Herhaling:** Herhaal dit volledige protocol **21 dagen na het aanbrengen van tegels**.

Deze richtlijn is gebaseerd op de **TBA-Richtlijn 2.1** voor cementgebonden en calciumsulfaatdekvloeren (september 2019). Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Tot slot

Wij wensen u veel woonplezier en vloercomfort toe in uw nieuwe woning!
Meer informatie vindt u op:

 www.nextfloordekvloer.nl



Met het verschijnen van dit productinformatieblad vervallen alle voorgaande uitgaven. Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste weten opgesteld. Ze zijn niet bindend en vormen geen juridische basis.

Goudse Betonmortel Centrale B.V.
Nijverheidsstraat 14e
2802 AL GOUDA
Tel: 0182-541454
E.Mail: info@gbcgouda.nl

Goudse 
Betonmortel
Centrale